

ADJUVANTATION

■ AGENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ DES BÉTONS



LES + PRODUIT

- ▶ Végétal (classement SYNAD)
- ▶ Démoulage de haute qualité
- ▶ Meilleur respect de l'environnement et de la santé des utilisateurs

CONSOMMATION

- ▶ 60 m² au litre sur banches métalliques
- ▶ 40 m² au litre sur banches en contreplaqué

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ Classification SYNAD 2019 des agents de démoulage

CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon de 20 litres
- ▶ Fût de 210 litres
- ▶ Containier de 1 000 litres

CONSERVATION

- ▶ 36 mois
- à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké entre - 5°C et + 35°C

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

ASSISTANCE CONSEIL CLIENT : SIKA France SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procéde). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0.15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Mars 2025

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente. - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

SIKA France SAS

84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget

PAREXLANKO est une marque Sika.

PAREXLANKO

357 LANKODEM VEG



DESCRIPTION

- Produit de démoulage différé végétal prêt à l'emploi qui, pulvérisé à la surface d'une banche métallique ou en bois (pour d'autres supports, nous consulter, ou effectuer un test de compatibilité préliminaire), assure le décoffrage de tout béton démoulé après durcissement.
- 357 LANKODEM VEG est élaboré à partir de matières premières végétales, dans le souci du respect de l'environnement et de la santé des utilisateurs.
- 357 LANKODEM VEG ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage et permet l'application future d'encaustique et de peinture selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

DOMAINES D'APPLICATION

- Réalisation de bétons banchés,
- Réalisation de bétons préfabriqués étuvés (jusqu'à 70°C), ou non.

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : liquide jaune à brun clair
- **Densité à 20°C** : env 0,89 à 20°C
- **Point éclair** : > 61°C
- **Biodégradabilité** : > 60 % à 28 jours selon classement SYNAD.
- **Classification SYNAD** : Végétal

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION DU PRODUIT

- 357 LANKODEM VEG s'emploie pur.
 - Appliquer par pulvérisation (tout type d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.
 - La pression du pulvérisateur doit être de 3 bars minimum.
 - Afin d'éliminer tout excès d'huile, nous recommandons, après pulvérisation, le passage de la raclette.
- MATERIEL
- Pulvérisateur adapté (buse jet plat de type 110.01 ou 110.02)
 - Pression : 3 bars minimum

Classification SYNAD des agents de démoulage Version 2019

Sécurité feu	♦ ♦
Utilisateur / Environnement	Hygiène ♦ ♦ ♦ COV ♦ Biodégradabilité ♦
	♦ Critère favorable
	◊ Critère défavorable

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre - 5°C et + 35°C.
- Ne pas mélanger avec d'autres huiles ou solvant.
- Bien nettoyer le pulvérisateur avant utilisation de 357 LANKODEM VEG.
- Produit pulvérisé (3 bars minimum) : port obligatoire des EPI (lunette de sécurité, gants imperméables conforme à la norme NF EN374, vêtement de protection, protection respiratoire masque type FFP2).
- Conserver les emballages à l'abri du soleil, ne pas fumer à proximité.
- Ne pas appliquer sur les matériaux en contact direct avec les denrées alimentaires.
- Protéger la végétation aux abords des zones traitées.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.