

# GORI®

Peinture professionnelle

## GORISTYLE MAT

Peinture mate aux copolymères acrylique pour murs et plafonds

### AVANTAGES CHANTIER

- Excellente opacité
- Bon pouvoir garnissant
- Belle matité profonde
- Facilité d'application
- Aspect poché fin



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130  
[www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)

CHROMATIC SYSTEM®

FINITION

MAT

INTÉRIEUR/  
EXTÉRIEUR



### SUPPORTS

Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures

### DESTINATION

Intérieur / Extérieur  
Neuf / Entretien  
Murs des pièces sèches

## CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat poché fin
- **Hauteur de brillance** : < 3 % sous 85° d'angle
- **Rendement** : supports lisses : 9 à 12 m<sup>2</sup>/l par couche  
- revêtements à peindre : 7 à 8 m<sup>2</sup>/l par couche
- **Sec au toucher** : 2 heures
- **Recouvrable** : 6 heures
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine  
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures  
Utiliser rapidement après ouverture
- **Densité** : 1,49
- **Extrait sec en poids** : 59 %
- **Résistance à l'abrasion humide** : Classe 2
- **Teintes** : blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 1, 3 et 15 litres

## MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre, plaques de plâtre et dérivés du plâtre	■ Brossage ■ Égrenage ■ Époussetage	1 couche de GORIGLYSS Impression ou GORISTYLE Impression	2 couches de GORISTYLE Mat
■ Enduit			
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Ponçage	-	
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	1 couche de GORIGLYSS Impression	
■ Ciment, béton et dérivés neufs		1 couche de GORISTYLE Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

OCTOBRE 2018

## APPLICATION

- **Matériel d'application** : brosse spécial acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet airless
- **Dilution** : prêt à l'emploi

- **Nettoyage du matériel** : eau (ou aux solvants, si le produit a séché)

**Recommandation** : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

## CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2
- **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l  
Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.
- **Emission dans l'air** : Classe A+

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : [quickfds.com](http://quickfds.com)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.