

GORI®

Peinture professionnelle

GORILAQ BRILLANT

Peinture laque acrylique polyuréthane brillante pour murs, plafonds et menuiseries

AVANTAGES CHANTIER

- Très bon rendu
- Confort d'application
- Grande polyvalence d'emploi
- Brillance durable
- Excellente résistance aux rayures
- Lessivable



CHROMATIC SYSTEM®

FINITION

BRILLANT

INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR



SUPPORTS

Plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonées, anciennes peintures, bois

DESTINATION

Intérieur / Extérieur
Neuf / Entretien
Menuiseries

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : brillant
- **Hauteur de brillance** : 80 % sous 60° d'angle
- **Rendement** : 12 à 14 m²/l
- **Sec au toucher** : 3 heures environ
- **Recouvrable** : 24 heures environ
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Densité** : 1,28
- **Résistance à l'abrasion humide** : Classe 1
- **Extrait sec en poids** : 52 %
- **Teintes** : blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 1 et 3 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre et dérivés du plâtre	■ Égrenage des enduits ■ Brossage ■ Époussetage	1 couche de GORIMIX Impression	2 couches de GORILAQ Brillant
■ Bois	■ Égrenage ■ Brossage ■ Époussetage		
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	1 couche de GORIGLYSS Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

MARS 2019

APPLICATION

■ **Matériel d'application** : brosse spéciale acrylique, rouleau microfibres 10 mm ou rouleau polyamide texturé 8 mm et pistolet

■ **Dilution** : prêt à l'emploi

■ **Nettoyage du matériel** : eau savonneuse (ou aux solvants si le produit a séché)

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

CLASSIFICATION

■ **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2

■ **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/d) : 130 g/l
Ce produit contient au maximum 99 g/l COV.

■ **Émission dans l'air** : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

■ **Porter un équipement de protection des yeux et du visage**

■ **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.