



# ADHÉSIF PRO TRANSPARENT

## 25 m x 96 mm



### PRÉSENTATION :

Ce produit est adhésif simple face sur support polyéthylène avec grille PES, formulé à base de colle acrylique sans solvant pour un meilleur respect de l'environnement.

Il présente un tack élevé et d'excellentes caractéristiques d'adhésion sur des matériaux de type membrane lisse à légèrement rugueuse et sur des panneaux dérivés du bois.

Spécialement développé pour le domaine du bâtiment et pour des applications en extérieur avec comme contraintes la résistance à l'eau et le collage à basses températures.

Ce produit est parfaitement adapté aux applications de jointage de membranes pare vapeur et écrans de sous-toiture.

### PROFIL DU PRODUIT :

- Support : Film PE (70 µm), transparent
- Protecteur : Papier siliconé, 90 gr/m<sup>2</sup>, blanc
- Épaisseur totale sans protecteur : 270 µm
- Grammage colle : 200 g/m<sup>2</sup>
- Laize disponible : 96 mm
- Diamètre intérieur mandrin : 76 mm

### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

| <b>Pouvoir adhésif 90°</b><br>(N/25mm AFERA 5001/FTM2/NF EN 1939/PSTC101) | <b>Inox</b>                   |
|---|-------------------------------|
| Après 24h   | 70                            |
| <b>Pelage en T</b><br>(N/50mm, NF EN 12316-2)                             | <b>Draum VAP SD 18</b>        |
| Après 24h   | 25                            |
| <b>Caractéristiques supplémentaires</b>                                   |                               |
| Directives européennes  | 2000/53/CE, 2002/95/CE, REACH |
| Absence de formaldéhydes  | OUI                           |

### AVANTAGES DU PRODUIT :

- Collage à froid
- Compatible pare vapeur et pare pluie
- Possibilité de refendre le liner pour des collages dans les angles

### CERTIFICATIONS :

- Réglementation française sur les COV : A+
- Certification DIN 4108-11, Exigences minimales à la durabilité des joints collés avec des rubans adhésifs et des masses adhésives pour la fabrication des couches étanches à lair
- Certification CTB, Systèmes de continuité des plans d'étanchéité à l'eau et à la vapeur d'eau (application N° 519)

### CONDITIONS DE STOCKAGE ET DURÉE DE VIE :

Stocker au sec entre 10°C et 35°C dans l'emballage d'origine.

Utiliser dans les 12 mois suivant la livraison.

**Rouleaux de : 25 m x 96 mm**  
**6 rouleaux par carton**



**ATI ISOLATION**  
146, Avenue du Bicentenaire  
01120 DAGNEUX - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 80 51 89  
Fax : 00 33 (0) 4 78 80 94 39  
info@ati-isol.com - www.ati-isol.com