

FICHE TECHNIQUE

n° MISFR0235/b

annule et remplace FT n° MISFR235/a

ELASTOCOL 700

ELASTOCOL 700 est un primaire d'adhérence à base de copolymère élastomère thermoplastique, de solvants non aromatiques et de résine.

DOMAINE D'EMPLOI

ELASTOCOL 700 est destiné à assurer la bonne adhérence des feuilles d'étanchéité autoadhésives (à base de bitume autocollant, ou à base de butyle ou par transfert acrylique) appliquées à froid sur les supports en béton, panneaux à base de bois ou sur panneaux isolants en polyuréthane parementé (par exemple **EFIGREEN ALU+**).

Les emplois sont ceux décrits dans les Documents Techniques d'Application, les Appréciations Techniques d'Expérimentation (ATEX) et les Cahiers de Prescriptions de Pose de **SOPREMA**.

Son emploi est réservé exclusivement à des travaux en extérieur.

CONDITIONNEMENT ET CONSOMMATIONS

Bidons de 5l et 25l.

Consommations :

- environ 200 à 250 g/m² sur support béton,
- environ 150 à 200 g/m² sur panneaux à base de bois,
- environ 100 à 150 g/m² sur panneaux isolants en polyuréthane parementé.

Stockage : dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

CARACTERISTIQUES

Etat physique	Liquide transparent, légèrement jaunâtre
Masse volumique à 20°C (valeur indicative)	900 ± 50 kg/m ³
Viscosité Brookfield à 23°C	750 ± 250 mPa.s
Temps de séchage sur béton	15 minutes minimum, et 4 h maximum selon la température et l'hygrométrie
Température minimale d'application	+ 5°C

MISE EN ŒUVRE

ELASTOCOL 700 peut être mis en œuvre à la brosse, au rouleau ou à la raclette sur supports secs et propres en une couche.

Avant application de l'étanchéité autoadhésive, **ELASTOCOL 700** doit être *sec au toucher mais « tackant »* (*ne tâche pas les mains mais colle aux doigts*).

Se référer aux Documents Techniques d'Application, aux Appréciations Techniques d'Expérimentation (ATEX) et aux Cahiers de Prescriptions de Pose **SOPREMA** en vigueur.

Nettoyage des outils : avec **Diluant V**.

INDICATIONS PARTICULIERES

Hygiène, sécurité et environnement :

Avant de manipuler le produit, lire sa fiche de données de sécurité pour connaître les consignes permettant de manipuler le produit en toute sécurité : les classes de danger, les consignes à respecter et les équipements de protection adaptés.

Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur l'emballage.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité certifié **ISO 9001** et **ISO 14001**.