

weberjoint star

Le joint esthétique polyvalent



DOMAINE D'UTILISATION

- réalisation des joints de carrelage de 2 à 10 mm de large, sur murs et sols intérieurs et extérieurs

SUPPORTS

- murs intérieurs et extérieurs
- sols intérieurs y compris plancher bois et sol chauffant (eau chaude et PRE)
- sols extérieurs :
 - balcon
 - terrasse
- bassins et piscines privées

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer :
 - dans les locaux soumis à une utilisation intensive et à des nettoyages fréquents (douches et cuisines collectives...), utiliser **weberjoint HR**
 - dans les locaux soumis à des nettoyages sous-pression d'eau et à des produits agressifs utiliser **weberepox easy**

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respecter les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber. Les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- durée pratique d'utilisation : 45 minutes
 - délai pour mise en circulation : 24 heures
 - praticabilité : 2 heures
 - délai avant jointoiement en pose scellée : 3 à 5 jours
 - largeur des joints : de 2 à 10 mm
- Ces temps sont donnés à +20°C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION

- **Composition** : ciment blanc, résine en poudre re-dispersable, sables siliceux, hydrofuge, pigments minéraux et adjuvants spécifiques

PERFORMANCES

- densité du mortier durci : 1,75
- classification selon NF EN 13888 : CG2 WA
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

Ces valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier.



2 kg, 5 kg

+ PRODUITS

- ✓ Grande facilité d'application et de nettoyage sans creuser
- ✓ Super hydrofugé
- ✓ Réduit les efflorescences
- ✓ Circulable après 2 h
- ✓ Résiste aux moisissures et aux bactéries

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Cahier des Prescriptions Techniques concernés
NF DTU 52-1
NF DTU 52-2
NF EN 13888
Attestation EMICODE

RECOMMANDATIONS

- le jointoiment des carreaux avec **weberjoint star** nécessite un nettoyage rapide et soigné
- un excès d'eau au gâchage et/ou lors de l'opération de nettoyage des joints et des carreaux peut générer une variation de teinte
- pour faciliter le nettoyage des carreaux, utiliser le protecteur **weberprim joint** avant l'application de **weberjoint star** (procéder à un essai préalable)
- pour faciliter l'entretien des surfaces sensibles aux taches (pierres naturelles, terre cuite...), utiliser **weberklin antitache**

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- s'assurer que l'espace dédié aux joints est sec et exempt de colle ou de ciment
- nettoyer par grattage si nécessaire
- ces opérations favoriseront une bonne tenue du joint, un séchage et une couleur homogène

CONDITIONS D'APPLICATION

- de + 5°C à + 30°C
- ne pas appliquer en plein soleil ni sur des carreaux chauds
 - ne pas appliquer sur sol chauffant en service (arrêter le chauffage 48 heures avant)

APPLICATION

- 1**
 - gâcher mécaniquement, de préférence avec un malaxeur électrique lent :
 - 1,2 l à 1,5 l d'eau par sac de 5 kg
 - 0,5 l à 0,6 l d'eau par sac de 2 kg
 - bien mélanger le produit de façon à obtenir une pâte homogène
- 2**
 - étaler **weberjoint star** et lisser en mouvement diagonal sur les carreaux à l'aide d'une taloche à joint souple ou une taloche à semelle caoutchouc

- 3**
 - enlever l'excédent de mortier sans creuser les joints à l'éponge humide ou à la taloche éponge de nettoyage. Rincer fréquemment l'outil de nettoyage

- 4**
 - après environ 10 à 15 minutes, nettoyer les carreaux en diagonale avec une éponge humide ou avec la taloche éponge de nettoyage avant le durcissement des joints

- 5**
 - pour faciliter le nettoyage, utiliser le **kit de jointoiment weberepox easy**
 - si besoin, finir avec un chiffon sec ou avec le pad de nettoyage blanc

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

- sac de 2 kg (conditionné par pack de 4, en palette filmée complète de 180 sacs, soit 360 kg)
- sac 5 kg (conditionné par pack de 2, en palette filmée complète de 132 sacs, soit 660 kg)

Conservation

- 2 ans à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité

Couleur : 28 couleurs

Outillage

kit de jointoiment, taloche éponge de nettoyage, taloche à joints semelle caoutchouc, malaxeur électrique lent, fouet, raclette, pad de nettoyage blanc

Consommation

- 0,1 à 2 kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint

Largeur du joint en mm	Format des carreaux en cm		
	33 x 33	45 x 45	60 x 60
2	0,11	0,08	0,06
5	0,42	0,31	0,23
8	0,68	0,5	0,37

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 26/04/2023
www.fr.weber

