



25 KG



Ragrément autolissant des sols intérieurs à recouvrement rapide

- ✚ Recouvrable après 4 heures par du carrelage, moquette...
- ✚ Très bon tendu : finition parfaite
- ✚ Grande dureté de surface
- ✚ En rénovation sur carrelage et dalles plastiques
- ✚ Crèmeux, facile à appliquer
- ✚ Formule anti-poussière

Produit(s) associé(s)

weberprim RP
weberprim universel

DOMAINE D'UTILISATION

- pour le râgrément et le lissage des sols intérieurs, avant la pose d'un revêtement de sol dans les locaux à sollicitations faibles (P2) ou moyennes (P3), sur support hydraulique ou ancien revêtement

SUPPORTS

- chape ciment*
- dalle béton*
- éléments en béton préfabriqués*
- anciennes chapes ou dalles présentant des résidus de colle vinyle*
- anciennes chapes ou dalles mises à nu par rabotage ou grenailage*
- carrelage**
- terre cuite poncée*
- dalles plastiques rigides**
- plancher chauffant eau chaude et réversible

*Après primaire weberprim RP ou weberprim universel

**Après primaire weberprim universel

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- locaux classés P2 et P3 : de 3 à 10 mm
- ratrappage ponctuel (trous) : 20 mm maximum

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- carrelage, moquette, revêtement de sol plastique souple ou semi-rigide, parquet collé ou flottant, peinture de sol
- **weberniv elit** est compatible avec les colles de revêtements associés cités ci-dessus

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur :
 - sols mouillés en permanence ou soumis à des remontées d'humidité
 - sols friables ou instables
 - anciens revêtements autres que ceux mentionnés au paragraphe Supports
 - supports bois
 - sols extérieurs

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité, pour un emploi sûr de ce produit, sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- temps de repos avant étalement : 2 minutes
- durée pratique d'utilisation : 20 minutes
- temps ouvert d'autolissage : 20 minutes
- délai d'attente avant circulation piétonne : de 3 à 4 heures

weberniv elit (suite)

environ

• séchage avant collage d'un revêtement :

- carrelage, revêtement textile : 3 à 4 heures
- revêtement de sol plastique : 6 à 8 heures
- peinture de sol, parquet flottant et parquet collé : 24 heures

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION

- composition : ciment, résine redispersable, sables siliceux, adjuvants spécifiques
- densité de la poudre : 1,1
- granulométrie : jusqu'à 1,2 mm

PERFORMANCES

- CE selon norme NF EN 13813
- classification selon NF EN 13813 : CT-C25-F5-Ffl
- adhérence sur béton : >1 MPa
- résistance en traction/flexion : 5 MPa
- résistance en compression : 25 MPa
- classement GEV-EMICODE : ECI
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

- classification : P3R

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier des Prescriptions Techniques concernés
- Certifié QB par le CSTB
- NF EN 13813

RECOMMANDATIONS

- joints de dilatation ou de fractionnement : réaliser conformément aux CPT en vigueur

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être parfaitement secs, durs, rigides et propres
- éliminer par grattage, ponçage ou rabotage : peinture, plâtre, laitance du béton
- dépoussiérer par aspiration ou balayage soigné
- reboucher les trous éventuels avec **weberniv dur** ou **weberfloor 4040**
- appliquer le primaire **weberprim RP** non dilué sur les supports poreux ou **weberprim universel** sur les supports fermés, laisser sécher le primaire

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer sur sol chauffant en service (arrêter le chauffage 48 heures avant, et ne le remettre en service que 48 heures après la fin des travaux)

APPLICATION

Application manuelle

1.

- gâcher mécaniquement à l'aide d'un malaxeur électrique lent (500 tr/min) avec 5,8 l à 6,2 l d'eau par sac de 25 kg pendant

au moins 1 minute. Le mélange doit être fluide et homogène

- laisser reposer 2 minutes

2.

- verser le ragréage gâché sur le sol
- **weberniv elit** est autolissant. Régler l'épaisseur avec une lisseeuse inox ou un râteau à picot

3.

- le passage du rouleau débulleur dans le produit frais est facultatif
- en cas d'application d'une 2ème couche, la réaliser dès que la 1ère a durci
- au-delà de 8 heures de délai entre les 2 couches, appliquer au préalable 1 couche de **weberprim RP**

Application mécanique

1.

- suivant le type de pompe à gâchage continu, régler l'arrivée d'eau en fonction du débit du produit gâché en sortie de tuyau (exemple pour un débit de pâte de 19,5 l/min, le réglage de l'arrivée d'eau devra être de 400 l/h)

2.

- avant la 1ère gâchée, faire passer dans les tuyaux un coulis de ciment pour les graisser
- récupérer cette barbotine dans un seau et la jeter hors du chantier

3.

- contrôler le dosage en eau par un test d'étalement : 240 à 260 mm (kit d'étalement **weberfloor Ø68, H35 mm**)
- couler **weberniv elit** et régler l'épaisseur à l'aide de la lisseeuse inox ou d'un râteau cranté
- en cas de pause ou d'arrêt de coulage supérieur à 15 minutes, nettoyer machine et tuyaux

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

- **Format de la palette** : 80x120 cm

- **Couleur** : gris

- **Outilage** : kit étalomètre **weberfloor**, lisseeuse inox, rouleau débulleur, brosse, pulvérisateur, malaxeur électrique lent (500 tr/min), fouet

- **Rendement moyen** :

- application manuelle : 150 à 200 m²/compagnon servi/jour
- application mécanique : 300 à 500 m²/compagnon servi/jour

- **Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

- **Consommation** :

- environ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

weberniv elit (suite)

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques..) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min
+ prix appel

www.fr.weber

weber
SAINT-GOBAIN