

# GORI®

Peinture professionnelle

## GORILAQ SATIN

Peinture laque acrylique satinée pour murs, plafonds et menuiseries

### AVANTAGES CHANTIER

- Très bon rendu
- Confort d'application
- Grande polyvalence d'emploi
- Facile d'entretien
- Lessivable
- Capteur de formaldéhyde



CHROMATIC  
SYSTEM®



FINITION

SATIN

INTÉRIEUR/  
EXTÉRIEUR

### SUPPORTS

Plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonées, anciennes peintures, bois

### DESTINATION

Intérieur / Extérieur (sous abri)  
Neuf / Entretien  
Murs, plafonds et menuiseries

## CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : satin
- **Hauteur de brillance** : 20 à 25 % sous 60° d'angle
- **Rendement** : 11 à 13 m<sup>2</sup>/l
- **Sec au toucher** : 2 heures environ
- **Recouvrable** : 6 heures environ
- **Teintes** : blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine  
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures  
Utiliser rapidement après ouverture
- **Densité** : 1,35
- **Extrait sec en poids** : 54 %
- **Résistance à l'abrasion humide** : Classe 1
- **Conditionnements** : 1, 3 et 10 litres

## MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre et dérivés du plâtre	■ Égrenage des enduits ■ Brossage ■ Époussetage	1 couche de GORIMIX Impression	2 couches de GORILAQ Satin
■ Bois	■ Égrenage ■ Brossage ■ Époussetage		
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	1 couche de GORIGLYSS Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

MARS 2019

## APPLICATION

■ **Matériel d'application** : brosse spéciale acrylique, rouleau microfibres 10 mm ou rouleau polyamide texturé 8 mm et pistolet

■ **Dilution** : prêt à l'emploi

■ **Nettoyage du matériel** : eau savonneuse (ou aux solvants si le produit a séché)

**Recommandation** : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

## CLASSIFICATION

■ **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2

■ **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l  
Ce produit contient au maximum 2 g/l COV.

■ **Émission dans l'air** : Classe A+

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

■ **Porter un équipement de protection des yeux et du visage**

■ **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : [quickfds.com](http://quickfds.com)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.